



I-COMBUST®

UNE TECHNOLOGIE EXCLUSIVE

▲ PIVETEAUBOIS

PELLETS HP+®



SPÉCIAL PÔELES

LA HAUTE PERFORMANCE THERMIQUE

LES + PRODUITS

- Bois issus de forêts françaises situées autour des sites de fabrication.
- Maîtrise de la matière première provenant de nos scieries (coproduits).
- Granulés de bois 100% résineux français.
- Procédé de séchage basse température garantissant un taux de cendre inférieur à 0,3% et un fort pouvoir calorifique : PCI de 5 kWh/Kg.
- Granulés produits à partir d'électricité verte.
- Sécurité d'approvisionnement : 2 sites de production en France de plus de 100 000 tonnes chacun.
- Housse intégrale de protection des palettes permettant un stockage extérieur*.
- Service de transports performants dédié à vos besoins.
- Fabricant qui favorise l'emploi local et la qualité de vie en France.
- Intègre 30% de plastique recyclé.



Caractéristiques	Unités	Pellets PIVETEAUBOIS	Norme DIN plus
Diamètre	mm	6	4 à 10
Longueur	mm	15 < L < 35	3,15 < L < 45
Densité réelle	kg/dm ³	1,22	> 1,12
Masse volumique	kg/dm ³	670	650 < nv < 740
Taux d'humidité	%	≤ 8	< 10
Durabilité	%	98,5	> 97,7
Taux de cendre	%	< 0,3	< 0,7
Pouvoir calorifique	MJ/kg	19,26	> 18
	kWh/kg	5	min 4,9 à 5,4
Soufre	%	0,03	< 0,04
Azote	%	0,05	< 0,3
Chlore	%	0,005	< 0,02
Quantité de fines	%	≤ 0,3	≤ 0,5
Adjuvants	%	0	< 2,0

1^{ER} FRANÇAIS FABRICANT DE GRANULÉS DE BOIS CERTIFIÉ DIN PLUS

Les granulés sont fabriqués à partir de coproduits (sciures et copeaux) issus de la transformation de résineux dans nos scieries. Ces copeaux et sciures sont simplement séchés, broyés et comprimés directement sur les mêmes sites de production réduisant le transport. La compression des granulés est réalisée sans aucun additif, seuls les composants du bois servent de liant naturel.

Nos pellets sont de qualité supérieure, grâce au nouveau procédé de séchage à basse température (80°C), où le bois conserve un pouvoir calorifique maximum et sa pureté d'origine. Il vous garantit un pellet à 8% d'humidité maximum et un taux de cendre inférieur à 0,3%, paramètres importants à vérifier lors de vos comparaisons de prix : cette hygrométrie garantit un pouvoir calorifique de 5,0 kWh/kg minimum.

Emploi :

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler.

Les pellets sont fabriqués à 100% à partir de sciures de bois. Ils ne présentent donc aucun risque lors d'une utilisation normale.

Lors du remplissage de votre appareil de chauffage, versez lentement pour éviter la formation de poussière.

À utiliser uniquement dans un appareil de chauffage à granulés adapté.

Matière première : Copeaux, sciures 100 % bois résineux

Sacs : Polyéthylène entièrement recyclable

Stockage : sous abris, valable selon les conditions de stockage recommandées par le fabricant.

*Sous réserve des conditions de stockage recommandées par le fabricant.



PIVETEAUBOIS

CONTACTEZ-NOUS :
pellets@piveteau.com
PIVETEAUBOIS.COM